FICHA TÉCNICA

EXTRON VELOX 5W30 SP

Lubrificante Sintético para Motores a Diesel, Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós- tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

Benefícios:

- ✓ Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível.
- ✓ Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo e a poluição por hidrocarbonetos.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação.
- ✓ Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas.
- ✓ Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.

REGISTRO ANP: 21386

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	5W30
API SP	✓
ACEA C3	✓
VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00	✓
PORSCHE C30	✓
BMW LL-04	✓
DAIMLER MB 229.31 / 229.51 / 229.52	✓

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

FICHA TÉCNICA

EXTRON VELOX 5W30 SP

Lubrificante Sintético para Motores a Diesel, Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	VELOX SP
SAE	-	-	5W30
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,76
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	63,50
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	161
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	4921 a -30 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-40
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	8,35
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	0,78

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".